



الأصباغ و الألياف
الفرقة الرابعة
كلية التربية - شعبة الكيمياء
2023/2024م

إعداد و تدريس
د/ إنتصار عبد الشافي حسن

المحتويات

- المقدمة 3.....
- الأصباغ 4.....
- تعريف الصبغة 5.....
- نظرية ويت 6.....
- تقسيم الأصباغ 7.....
- أصباغ النيترو 9.....
- أصباغ النيتروزو 12.....
- أصباغ الآزو 15.....
- أصاغ ثلاثي فينيل ميثان 19.....
- أصباغ الفيثالين 26.....
- أصباغ الآزين 35.....
- أصباغ الأنثراكينون 38.....
- أصباغ الأحواض 41.....

- النسيج 46
- السيليلوز 47
- القطن 53
- الصوف 61
- الألياف النصف صناعية 72
- الألياف التركيبية (الكيميائية) 79
- المراجع 84

مقدمة

تعد كيمياء الأصباغ و الألياف من الصناعات الكيميائية القديمة و تعود نشأتها الى الحضارات الأولى و تطورت مع الزمن تطوراً سريعاً بوصفها متطلباً أساسياً لحياة الإنسان. في البداية عزل الإنسان الأصباغ من مصادرها الطبيعية مثل صبغة الإنديجو من نبات الإنديجو و الأورجوانى من الرخويات كما تم استخلاص بعض أنواع الأصباغ من بعض الأنواع من الحشرات و التي تتغذى على النباتات الشوكية في المكسيك. و ما ينطبق على الأصباغ ينطبق أيضاً على الألياف حيث إهتم الإنسان بزراعة القطن للحصول على الألياف السيليلوزية كما إهتم بتربية الماشية للحصول منها على الصوف و بدودة القز للحصول منها على الحرير.

إسطاع الكيميائيون مع تقدم طرق التحليل و التخليق العضوي الحصول على الأصباغ و الألياف التركيبية بعد أن وضع بعض النظريات و القواعد المنظمة لهذه العمليات و من أشهرها نظرية ويت التي تقوم بتصنيف بنية الأصباغ و التي ما زالت تستخدم حتى وقتنا هذا.

أولاً: الأصياغ

تعريف الصبغة:

مركب له القدرة على إمتصاص حزمة ما من الضوء المرئي و عكس الباقي و له القدرة على الإرتباط بطريقة ما مع الألياف المراد صباغتها مانحاً لها اللون.

الشروط الواجب توافرها في المادة لكي تستخدم كصبغة:

- 1- أن يكون لها لون مناسب.
- 2- أن يكون لها القدرة على الثبات على النسيج بنفسها أو بواسطة مادة مساعدة.
- 3- أن يكون لها القدرة على مقاومة الضوء.
- 4- أن تقاوم تأثير الماء و المنظفات المستخدمة في عملية الغسيل.

نظريّة ويت: (تفسير ظهور اللون في المادة)

يرجع ظهور اللون في المادة إلى:

- 1- المجموعات الساحبة للالكترونات (الكروموفورات) مثل مجموعات النيترو NO_2 و النيتروزو NO و غيرها و هي تسبب تلون المادة ولو وجدت بمفردها في المادة.
- 2- المجموعات المعطية للالكترونات (الأوكسوكرومات) مثل مجموعة الأمينو NH_2 و الهيدروكسي OH و غيرها و وجود هذه المجموعات بمفردها في المادة لا يسبب تلون المادة ولكن تعمل هذه المجموعات في وجود الكروموفورات حيث أنها تعمق اللون وتزيده.
- 3- الروابط المترادفة (المفردة مع المزدوجة) تزيد اللون و تعمقه.

تقسيم الأصياغ

تقسم الأصياغ إلى نوعين طبقاً لـ

أ- تركيبها الكيميائي. ب- تطبيقها على النسيج.

أ- تقسيم الأصياغ طبقاً لتركيبها الكيميائي:

حيث ننظر هنا إلى المجموعة الفعالة في المادة وتحتاج كل المواد التي تحتوي على نفس المجموعة الفعالة معاً فمثلاً كل المواد التي تحتوي في تركيبها على مجموعة النيترو NO_2 تجمع معاً في مجموعة واحدة وتسمى أصياغ النيترو و هكذا بالنسبة لباقي المجموعات الفعالة الأخرى.

وبناء عليه نستطيع تقسيم الأصياغ كالتالي:-

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1- أصياغ النيترو NO_2 . | 2- أصياغ النيتروز NO . |
| 3- أصياغ الآزو $\text{N}=\text{N}$. | 4- ثلاثة فينيل ميثان. |
| 5- أصياغ الفيتالين. | 6- أصياغ الأنثراكيون. |
| 7- أصياغ الإنديجو. | 8- أصياغ الآزين. |

بـ- تقسيم الأصياغ طبقاً لطريقتها على النسيج:

في هذه الحالة تقسم الأصياغ على حسب طريقة الصباغة أو الوسط المناسب لهذه الصبغة لكنى تعمل دون النظر للتركيب الكيميائى لها.

وبناء عليه فإنه في هذه الحالة نجد الأنواع الآتية:

- 1- الأصياغ المباشرة.
- 2- الأصياغ الحامضية.
- 3- أصياغ الأحواض.
- 4- أصياغ القاعدية.

تقسيم الأصباغ طبقاً لتركيبها الكيميائي


1- أصباغ النيترو NO_2

أ- حمض البكريك

ب- أصفر نافثول

أ- أصباغ حمض البكريك :


حيث يتم تحضير حمض البكريك من الفينول وإستخدامه كصبغة و هذا النوع من الأصباغ يستخدم لصباغة الحرير و الصوف باللون الأصفر.



بـ أصفر نافثول:

يحضر من الفانافثول

يستخدم لصباغة الصوف و القطن باللون الاصفر.




2- أصباغ النيتروزو NO

أ- أخضر ريزورسين

ب- أخضر نافثول


أ- أخضر ريزورسين

يحضر من مركب الريزورسينول
يستخدم لصباغة الحرير و الصوف باللون الأخضر.



بـ- أخضر نافثول

يحضر من بيتا نافثول و حمض النيتروز.
يستخدم لصباغة الحرير والصوف باللون الأخضر.



N=N₃ أصباغ الازو

أ- الميثيل البرتقالى


ب- بنى بسمارك

ج - أحمر كونجو

أ- الميثيل البرتقالى

يحضر من 4- أمينو بنزين حمض سلفونيك.


يستخدم لصباغة الصوف و الحرير باللون البرتقالى ولكن من عيوبه ضعف ثباته على الأنسجة لذلك يستخدم كدليل فى التفاعلات الكيميائية.



4-aminobenzenesulfonic acid

بـ- بنى بسمارك:


يحضر من 3،9-ثنائي أمينوبنزين يستخدم لصباغة القطن و كذلك كدهان للأخشاب باللون البنى.



benzene-1,3-diamine

ج - أحمر كونجو


يحضر من البنزيدين و الفانفتايل أمين-4- حمض سلفوني^ك
يستخدم لصباغة القطن باللون الأحمر و كذلك كدليل.



- 4- أصباغ ثلاثة فينيل ميثان
- أ- أحضر الملاكيت
 - ب- بنفسجي البورة
 - ج - بنفسجي جنتيان
 - د - بارا روزانيين


أ- أخضر الملاكيت

يحضر بتفاعل البنزالديهيد مع 2 جزء من N,N-ثنائي ميثيل أنيلين.




تأثير الوسط الحامضي على صبغة أخضر الملاكيت:

في الوسط الحامضي يأخذ أخضر الملاكيت الشكل الرئيسي 1 أو 2 مما يزيد و يعمق من لونه.




بـ- بنفسجي البُلورَة

يحضر من مركب يسمى ميشلر كيتون مع N,N -ثنائي ميثيل أنيلين. و يستخدم لصباغة الحرير باللون البنفسجي اللامع.




تأثير الوسط الحامضي على صبغة بنفسجي البلاوره:

في الوسط الحامضي تكون ثلاثة أشكال رنينية 1 أو 2 أو 3 مما يزيد و يعمق من اللون.




جـ-بنفسجي جنتيان

يتم تحضيره بتفاعل ثانى أمينو ثانى فينيل كيتون مع ثانى ميثيل أنيلين .
يستخدم كمادة مطهرة.



د - بارا روز أنيلين

يحضر بتفاعل بارا أمينو بنزالدهيد مع 2 جزئه أنيلين.



5- أصباغ الفيثالين

أ- الفيزولفيثالين

ب- أصباغ الفلوروسين

ج - فيثالين سلفونون

د- رباعى بروموفيثالين سلفون


ه - الميكروكروم

و- الأيوسين

ز- الإريثروسين


أ- صبغة الفينولفيثالين

تستخدم كدليل في التفاعلات الكيميائية.




بـ- صبغة الفلوروسين

تستخدم كدليل و في المجال الطبي حيث يحضر منها الميكروروم و الذى يستخدم كمطهر.




ج - صبغة فيتالين سلفونون
لونها أصفر وتشتمل في المجال الطبي.




د- صبغة رباعي بروموفيثالين سلفون

يتم تحضيرها من فيثاليك أنهيدريد سلفون و ٢٦-ثنائي بروموفينول.



هـ - صبغة الميكروكروم


تستخدم كمطهر في المجال الطبي.




و- صبغة الایوسین

تستخدم لصباغة الصوف و الحرير باللون الأخضر وتستخدم في المجال الطبي في تشخيص الأمراض و يمكن تحضيرها بطرقين

١- من تفاعل برومو ريزورسينول مع أنهيدريد حمض الفيثاليك.




2- من تفاعل ثانى بروموريزورسينول مع أنهيدريد حمض فيثاليك.



ز- صبغة الاريثروسين

لونها أصفر تستخدم في المجال الطبى فى تصنيع الأدوية وكملون فى الصناعات الغذائية.




٦- أصياغ الآذين

أ- صبغة المؤففين

ب- صبغة أزرق الميثلين


أ- صبغة المؤفين

تستخدم لصباغة الحرير و القطن باللون البنفسجي المحمرا.



بـ- صبغة أزرق الميثيلين

تستخدم لصباغة الصوف و الحرير باللون الأزرق.




7- أصباغ الأنثراكينون

أ- صبغة الإلبيزارين


أ- صبغة الإلizarين

تستخدم لصباغة القطن و الحرير باللون الأصفر يمكن تحضيرها بطرقتين.

1- من أنهيدريد حمض الفيثاليك و الكاتيكول.



2- من الأنثرايين. (الطريقة التجارية)




- 8- أصياغ الأحواض
- أ- صبغة الإنديجو (النيلة)
- ب- صبغة الثيو إنديجو


أ- صبغة الإنديجو (النيلة)

يمكن تحضيرها بطرقتين

1- من هلجنة 2- نيترو حمض السيناميك بالبروم.




2- من تفاعل كلورو بنزين مع الجليسين (أمينو حمض الخليك).



بـ- صبغة الثيو إنديجو

يتم تحضيرها من تفاعل 2- ثايل حمض البنزويك مع خامس كلوريد الفسفور.




ثانياً: الألف

١- السيليلوز

١- السيليلوز

الرمز العام $(C_6H_{10}O_5)_n$

السيليلوز : هو وحدات عديدة من البيتا جلوکوز أو البيتا جلوکوبيرانوز المرتبطة ببعضها البعض بواسطة رابطة أكسيدية.



الصفات الطبيعية و الكيميائية للسيليلوز

- 1- لا يذوب في الماء.
- 2- يتفحّم بالحرارة.
- 3- يذوب بسهولة في أكسيد النحاس النشادرى و محلول كلوريد الكالسيوم.
- 4- يحتوى على بلورات على هيئة سلاسل متوازية منتظمة تسمى المناطق المتبلرة.
- 5- يحتوى أيضاً على أجزاء مبعثرة غير منتظمة تسمى المناطق غير المتبلرة.
- 6- السيليلوز مادة غير مختزلة و لا تسبب إختزال محلول فهانج لأن وحدات الألدهيد التي يحتوى عليها الجلوكوز المكون للسيليلوز تدخل في عمل الاتصال الأكسيدى بين جزيئات الجلوكوز و بذلك تفقد قدرتها على الإختزال.

تأثير بعض العوامل المختلفة على السيليلوز

1- تأثير الأحماض

أ- تأثير حمض الهيدروكلوريك.


حمض الهيدروكلوريك المخفف لا يؤثر على السيليلوز
حمض الهيدروكلوريك تركيز 41% يذيب السيليلوز و يحوله إلى جلوكوز.

ب- تأثير حمض الكبريتيك.

حمض الكبريتيك تركيز 70% يحول السيليلوز إلى جلوكوز.

2- تأثير المواد المؤكسدة

المواد المؤكسدة تحول السيليلوز الى أكسيد السيليلوز و الذى يتكون من عدة مركبات ناتجة عن تحطم الجزئى و إنفصال و حدات الجلوكوز المكونة له بعضها عن بعض و تكون الأدヒدات و كيتونات او أحماض .



3- تأثير الماء على السيليوز

ينتفخ السيليوز عند إمتصاصه للماء و يكون الإنفاخ في الإتجاه العرضي له بسبب وجود مجموعات الهيدروكسيل الطليفة التي تجذب جزيئات الماء إليها و ذلك في الأجزاء الغير متباعدة فقط منه.

4- تأثير القلويات على السيليوز

- أ- إنكماش في طول الخيوط.
- ب- إنفاخ في الخيوط.
- ج- زيادة في شفافية الخيوط.
- د- قوة إمتصاص الخيوط للصبغات.
- هـ- زيادة في المتانة و الوزن.

2- القطن

القطن

الوصف

- عبارة عن شعيرات تتكون حول بذرة.
- الشعيرة تكون من خلية واحدة ذات محيط دائري يتحول إلى بيضاوى عند النضج.
- الشعيرة تتصف بوجود إلتوااءات عديدة.
- عدد الإلتوااءات يزيد كلما كانت الشعيرة أكثر نضجاً.

التركيب الكيميائي لشعيرات القطن

- 1- سيليلوز 94% . ماء 8% .
- 2- مواد شمعية 6%. مواد بروتينية و بكتينية 23% .
- 3- مواد معدنية و أملاح 19%.
4- أصباغ و مواد أخرى 3% .
- 5- أحماض عضوية كحامض الستريك و غيره 8%.
6- مواد معدنية و أملاح 19%.
7- مواد بروتينية و بكتينية 23%.
8- مواد شمعية 6%.

1- السيليلوز:- سبق شرحه

2- الماء:- ٨٠%

3- المواد الشمعية

عبارة عن كحولات ذات وزن جزيئي مرتفع و أحماض دهنية و يسهل إستخلاص هذه المواد من القطن باستخدام البنزين و رابع كلوريد الكربون و الكلوروفورم.

4- المواد البروتينية والبكتينية

يدل وجود النيتروجين على وجود البروتينات عند إجراء الإختبارات على القطن و تزال هذه المواد أثناء عمليات تبييض القطن.

أما المواد البكتينية فهى عبارة عن مواد سكرية و كحولات و أحماض عضوية.

5- المواد المعدنية والأملام

تنتج بعد حرق القطن و تحوله إلى مادة بيضاء تعرف بالرماد.

6- الأصباغ

توجد أقطان ملونة لون بنى طبيعى و هى أقل فى قيمتها من الأخرى عديمة اللون.

أصناف القطن

1- أقطان طويلة التيلة

طول التيلة 40-50 ملليمتر مثل جيزة 45.

2- أقطان متوسطة التيلة

طول التيلة 30-40 ملليمتر مثل جيزة 30.

3- أقطان قصيرة التيلة

طول التيلة أقل من 30 ملليمتر مثل أشمون و دندرة.

بعض صفات القطن الطبيعية و الكيميائية

- 1- لا لون له ولا رائحة.
- 2- يحترق و يعطي رائحة الشياط.
- 3- كلما زادت درجة الرطوبة به كلما زادت درجة توصيله للكهرباء.

أهمية القطن في صناعة الغزل

- 1- يحتل المركز الأول في الصناعة.
- 2- رخيص نسبياً عن الخامات الأخرى.
- 3- سهولة زراعته.
- 4- لا يحتاج لتجهيز قبل غزله.
- 5- سهولة غزله ونسجه.
- 6- منسوجاته غاية في الدقة.
- 7- يحضر منه الحرير الصناعي.

3- الصوف

الصوف

تركيبه

1- صوف كيراتين 40%.

2- أوساخ 20%.

3- إفرازات جلدية 28%.

4- شحم (لانوليـن) 11%.

5- مواد معدنية 1%.

1- الكيراتين

هو بروتين يحتوى على نيتروجين و كبريت و بتحليله نحصل على أحماض أمينية مثل الجليسين و الآئين و غيرها.

يوجد منه نوعان

كيراتين (أ) و توجد فيه سلاسل الكيراتين بصورة مجعدة.

كيراتين (ب) و توجد فيه سلاسل الكيراتين بصورة منبسطة.

2- الاوساخ

يحتوى الصوف على كميات من الأتربة و أجزاء من النباتات التي تحتوى على الأشواك و

تختلف كمية الشوائب باختلاف المرااعى و درجة الاعتناء بالحيوان و يمكن التخلص من

الشوائب بعملية تسمى التفحيم حيث يمرر الصوف فى محلول حامض مخفف فى درجة

حرارة منخفضة ثم يعرض بعد ذلك لجو حار بغرض تحويل السيليلوز (القش) إلى صورة

هشة و التى تزالت بالغسيل كما تزال آثار الحمض بكبريتات صوديوم مخففة.

3- إفرازات جلدية

ت تكون بفعل الغدد العرقية و هى تحتوى على أحماض دهنية مثل حمض الإستياريك

والأوليك.

4- شحم اللانولين

يفرز من الخلايا الشحمية و هو يتربّب من الكوليسترول و الأحماض الدهنية و من صفاتـه:

- 1- ذو قوام شمعي و لون أصفر ذهبي.
- 2- يصنع منه المراهم و مستحضرات التجميل لأن الجلد يمتصـه.
- 3- يمنع تلبد الصوف على ظهر الأغنام.
- 4- يحتوى على 20-25% ماء.
- 5- يزال بسهولة بالماء و كربونات الصوديوم.
- 6- يتحلل بالماء و يعطى الكوليسترول و أحماض دهنية.

5- مواد معدنية

- أكسيد الصوديوم.
- أكسيد بوتاسيوم.
- أكسيد كالسيوم.
- أكسيد الومنيوم و حديد.
- سيليكا.
- أكاسيد كبريتية.
- حمض كربونيك.

صفات الصوف الطبيعية و الكيميائية

1- المثانة

تعتمد مثانته على الطبقة الداخلية للشعرة و على الحراسيف التي تكسوها و على حالة الحيوان الصحية.

2- المرونة

شديد المرونة و غير قابل للتجمد و الانثناء.

3- طول الشعيرات و قطرها

طولها من 1 الى 16 بوصة والقطر مهم في الحصول على أنواع ممتازة من الأنسجة الصوفية.

4- تلبد الصوف

ويحدث ذلك بسبب تشابك حراشيف الشعيرات مع بعضها البعض.

5- خاصية العزل الحراري

له القدرة على العزل الحراري حيث يحتفظ بحرارة الجسم و يمنعها من الاشعاع.

تأثير العوامل الجوية على الصوف

1- تأثير الرطوبة

أكثر الألياف إمتصاصاً للرطوبة الجوية ولكن يبتل بصعبية في الماء البارد و تزداد درجة الإبتال بالحرارة لذلك يصبح عند 65 درجة مئوية.

2- تأثير الحرارة على الصوف

يحترق عند 100 درجة مئوية معطيا رائحة الريش المحروق.

3- تأثير الأحماض على الصوف

- أ- يذوب في الأحماض المركزة على البارد و حمض النيتريك أكثر تأثيراً يليه الكبريتيك ثم الهيدروكلوريك.
- ب- الأحماض المخففة لا تؤثر على الصوف.

4- تأثير القلويات

- أ- يذوب في القلويات المركزة مثل هيدروكسيد الصوديوم و البوتاسيوم لذلك لا تصبح الأصواف بأصباغ الأحواض حيث تعتمد في صباغتها على هذه القلويات.
- ب- القلويات الضعيفة مثل النشادر و البوراكس و كربونات الصوديوم ذات تأثير ضعيف على الصوف.

5- تأثير العوامل المؤكسدة و المختزلة

المواد المؤكسدة (فوق أكسيد الهيدروجين) تزيل الألوان من الصوف لذلك تستخدم كمواد مبيضة للصوف.

أما المواد المختزلة (ثاني أكسيد الكبريت) فيزيل الألوان إزالة وقتية فقط ما تثبت أن تعود الألوان مرة أخرى بالعرض للجو.

4- الالیاف النصف صناعية

الألياف النصف صناعية

و يوجد منها نوعان

أ- ألياف نصف صناعية سيليلوزية

مثل الحرير الصناعي (الرايون) و هو يعتمد على السيليلوز.

ب- ألياف نصف صناعية بروتينية

و تشمل جميع الألياف التي تعتمد في صناعتها على مواد بروتينية مثل بروتين اللبن و بروتين فول الصويا.

أنواع الحرير الصناعي

1- حرير شردونييه

و هو أقدم ما صنع من الحرير و يتم تحضيره على عدة خطوات

1- نيترة المادة السيليلوزية

حيث يعالج السيليلوز في أواني من الصلصال بخلط من حمض النيتريك و الكبريتيك المركز و يتحول إلى نيتروسيليلوز و تستغرق هذه العملية ساعة عند درجة حرارة 39-41 درجة مئوية.

2- إذابة مادة النيتروسيليوز

يذاب النيتروسيليوز في مزيج من الكحول و الإثير و يستغرق هذا عدة ساعات.

3- عزل محلول النيتروسيليوز

و يتم ذلك بطرقتين:

1- و فيها يكون النيتروسيليوز ذائباً في خليط من الإثير و الكحول بنسبة 40:60.

2- و فيها يكون النيتروسيليوز ذائباً في خليط من الكحول الميثيلي و الكحول الإيثيلي بنسبة 4:2.

4- تحويل النيتروسيليلوز إلى سيليلوز

وفيها يحول النيتروسيليلوز (مادة سريعة الالتهاب) إلى السيليلوز باستخدام مادة هيدروسلفيت الصوديوم المختزلة.

5- غسل الخيوط

حيث يغسل الحرير جيداً لإزالة المواد الكيميائية.

6- تجهيز الخيوط

تببيض الخيوط و تصبح معدة لعمليات النسيج و الصباغة.

2- رايون الفسكونز

1- إعداد لب الخشب

المادة الخام هي لب الخشب حيث يزال منها الشوائب بعد تقطيعه قطعاً صغيرة.

2- تحضير السيليلوز الصودي

حيث يعالج السيليلوز المجهز سابقاً بالصودا الكاوية ليعطي سيليلوز صودي.

3- تكوين زانثات السيليلوز

حيث يعالج السيليلوز الصودي بثاني كبريتيد الكربون.

4- تحضير محلول الفسکوز

حيث تعامل زانثات السيليلوز بمحلول مخفف من الصودا الكاوية.

5- عملية العزل

حيث يضغط محلول الفسکوز و يتم غزله و تحويله إلى خيوط زانثات السيليلوز.

6- معاجة الخيوط بالإحماض المعدنية

حيث تحول هذه الإحماض الفسکوز إلى السيليلوز.

7- غسل الخيوط

تغسل الخيوط بالماء لإزالة المواد الكبريتية و تكون الألياف أكثر لمعانا و نحصل على حرير الفسکوز.

5- الالیاف التركیبیة (الکیمیائیة)

الألياف التركيبية (الكيميائية)

و هي تنتج فقط من مواد محضررة أو تم تركيبها معملياً.

التفاعلات الكيميائية التي يعتمد عليها تحضير الألياف التركيبية

أ- التفاعلات التكافية و يتم فيها تحضير ألياف

1- عديد الأميد. 2- عديد اليووريثان. 3- عديد الإستر.

ب- تفاعلات الإضافة و فيها يتم تحضير ألياف

1- عديد الإيثيلين. 2- عديد الفينيل.

3- عديد الأكريل. 4- عديد الفينيليدين.

اللياف عديد الأميد

و تحتوى على مجموعات كثيرة من الميثيلين CH_2 و الأميد CONH . و ينتج من تفاعل أحماض كربوكسيلية بها مجموعتين طرفيتين من الكربوكسيل مع أمين ثانى مجموعات الأمين.

و تسمى الألياف باسم تجاري عبارة عن أرقام حيث يدل أول رقم يمينا على عدد ذرات كربون الحمض الكربوكسيلى أما ثانى رقم فيدل على عدد ذرات كربون الأمين.

فمثلا إذا كان رقم الألياف 66 فإن

عدد ذرات كربون الحمض = 6


و عدد ذرات كربون الأمين = 6 أيضاً

إذا كان رقم الألياف 610

فإن عدد ذرات كربون الحمض = 10

أما عدد ذرات كربون الأمين = 6

و يتكرر إتحاد مجموعة الأمين مع مجموعة الكربوكسيل لنجصل على النايلون.



صناعيا يحضر النايلون بأذابة حمض الإديبيك و الهكساميثيلين داي أمين في الكحول الميثيلي فيترسب النايلون 66 و هو ذو وزن جزيئي 10000-13000 وحدة.

أمثلة عن ألياف عديد الأميد

1- نايلون 66

و يتكون من تكافل حمض الإديبيك ذو الست ذرات كربون مع هكساميثيلين داي أمين.



adipic acid



hexamethylene diamine



المراجع:

- 1- كيمياء و تقنيات الصباغة و الطباعة النسيجية (الجزء الأول)- الكيميائي بلا
عبدالوهاب الرفاعي و د. فرنسوا قرة بت – 2016.